

BROOKLYN



ODPORNY
NA PLAMY



TRUDNOPALNOŚĆ

Тип дамаска	Структурирана
Плътност m ²	±507g/m ² ±5%
Състав лице	100% Полиестер, 6% Найлон
Състав гръб	100% Полиестер
Ширина на ролката	±145cm±3%

ТЕСТ	МЕТОД	РЕЗУЛТАТ
Устойчивост на опън	EN ISO 13934-1	WARP 1840 N WEFT 919 N
Устойчивост на раздиране	EN ISO 13937-3	WARP 244,8 N WEFT 128,0 N
Устойчивост на разместване на нишките в шева	EN ISO 13936-2	WARP 3,0 mm WEFT 2,6 mm
Мартиндейл тест	EN ISO 12947-1	50 000 цикъла
Устойчивост на претриване	EN ISO 12947-2	
Устойчивост на завласяване	EN ISO 12945-2 2000 CYKLI CYCLES	4-5
Устойчивост на цвета към светлина	EN ISO 105-B02	3-4
Устойчивост на цвета при сухо триене / мокро триене	EN ISO 105-X12	сухо триене 4-5 мокро триене 3
Запалимост с цигара	BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (цигара)	Забавящ възпламеняването

Цветът на тъканта може да се различава леко в различните партиди.



PRANIE
MAX W 40°C



NIE MOŻNA
STOSOWAĆ ŻADNYCH
WYBIELACZY



SUSZYĆ
W NISKIEJ
TEMPERATURZE



PRASOWAĆ W NISKIEJ
TEMPERATURZE
MAX 110°C



CZYŚCIĆ
CHEMICZNIE



STANDARD
100



MEBLE
TAPICEROWANE



LUŻNE POKROWCE



PODUSZKI



WEZGŁOWIA