

MODESTO

	Състав	100% PES
	Плътност m² EN 12127:2017	445 g/m² +/- 5%
	Ширина	142 см +/- 2 см
	Предназначение	Мебели

Инструкции за поддръжка



ПЪЛЕН ТЕСТ ПО PN-EN 14465:2005+A1:2007

Характеристики	Стандарт	Стойност	Категория
Устойчивост на разместяване на нишките в шева	EN ISO13936-2	≤4	A
Устойчивост на раздиране	EN ISO 13937-3 (N)	>40	A
Устойчивост на опън	EN ISO 13934-1 (N)	>400	B
Мартиндейл тест Устойчивост на претриване	EN ISO 12947-2:2007	>40 000	A
Устойчивост на завласяване	EN ISO 12945-2 (5000)	>4	B
Устойчивост на цвета при сухо тряне / мокро тряне	EN ISO 105-X12	≥4-5	A
Устойчивост на цвета към светлина	EN ISO 105-B02	≥4-5	B
Запалимост (цигара)	PN-EN 1021-1	V	

1. Завласяването на тъканите е естествен процес и може да не е напълно елиминиран.
2. Поради технологични причини, цветът на тъката може да се различава от мострата, представена в каталога с един тон.
3. Проникването на пигменти от тъкани с интензивни и тъмни цветове в тъкани в светли цветове е неизбежно и е естествено явление.
4. Резултатите от техническата спецификация са средни стойности, получени при тестовете.
5. UV светлината и източниците на топлина могат да причинят обезцветяване на тъканите