

PAROS

Състав 100% Полиестер

Дължина на ролката 50 m

Плътност m² 270g/m² +/-5%

Използваема ширина на ролката 145 cm +/- 2 cm

Мартиндейл тест Устойчивост на претриване (ISO12947-2:2000 + AC:2006+PN-EN 14465:2005+A1:2007) 50 000

Устойчивост на цвета при триене (ISO 105 X12:2005)

-сухо 4-5

- мокро 4-5

Устойчивост на цвета към светлина (ISO 105 B02:2014-11 метод 2) 6-7

Устойчивост на разместване на нишките в шева (ISO13937-3:2002)

-Warp 81 +/- 2 N

-Weft 56 +/- 3 N


Устойчивост на завласяване (ISO 12945-2:2002) 5

AZO оцветители Липсват

DMF Липсват

Труднопалимост Допълнителна услуга

Инструкции за поддръжка:



1. Цветът на тъканта може да се различава леко от мострата, представена в каталога.
2. Резултатите от тестовете са получени от няколко проби и следователно са средни индикативни стойности.
3. Не носим отговорност за повреди възникнали в резултат на неправилна употреба, поистване или добавяне на водоустойчиво покритие.
4. Завласяването на тъканите е естествен процес и може да не е напълно елиминиран.
5. Проникването на пигменти от тъкани с интензивни и тъмни цветове в тъкани в светли цветове е неизбежно и е естествено явление.
6. Механични повреди не подлежат на рекламация.